



## Información de Producto: Tecnadis METALCOAT BASE

### Recubrimiento de protección para metales, cerámicas y otras superficies

#### DESCRIPCIÓN

El recubrimiento Tecnadis METALCOAT BASE presenta las siguientes características:

- Es un recubrimiento de **alta durabilidad** basado en una dispersión de nanopartículas cerámicas que protege la superficie sobre la que se aplica, proporciona dureza y propiedades anticorrosivas mejoradas, a la vez que aporta ligeras propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas.
- El recubrimiento crea una película sobre la superficie, **protegiéndola de agentes externos** como la intemperie u otros agentes corrosivos.
- El recubrimiento transparente mantiene el color y aspecto natural del metal base, aunque también existen versiones en color.
- El espesor final del recubrimiento estándar se encuentra en torno a **6-10 micras**, este espesor puede variar en función de las propiedades deseadas.

#### VENTAJAS

El recubrimiento Tecnadis METALCOAT BASE proporciona las siguientes ventajas:

- Es **directamente aplicable sobre multitud de superficies** como acero, hierro, aluminio, cobre, bronce, latón, aceros esmaltados, etc., así como sobre materiales cerámicos.
- El recubrimiento transparente **no modifica el aspecto, color, brillo y estructura del sustrato** sobre el que se aplica.
- **Actúa como barrera**, protegiendo la superficie sobre la que se aplica frente a la corrosión de agentes agresivos que pueden llegar a producir un grave deterioro. Su composición con propiedades adicionales hidrofóbicas y oleofóbicas facilita que sustancias de naturaleza acuosa u orgánica sean eliminadas de la superficie tratada.
- **Elevada resistencia al choque térmico** incluso para temperaturas mayores de 350°C. Mantiene el aspecto superficial y sus propiedades de fácil limpieza a temperaturas de hasta 400°C en operación continua y picos de incluso temperaturas más elevadas.
- Presenta **buena resistencia a ácidos, bases, disolventes y productos de limpieza habituales**.
- **No hay riesgo de migración**. Cumple con la legislación vigente sobre materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos conforme a la Directiva 2005/31/CE y el Reglamento 1935/2004. Cumple con FDA, Food and Drug Administration, Título 21 (alimentos y medicamentos) del CFR, Código de Regulaciones Federales, Sección 175.300 Recubrimientos poliméricos y resinosos (Resinous and polymeric coatings). Y la entidad inglesa InS Services, ha certificado Tecnadis METALCOAT BASE, como R1 con N° 1805039, como recubrimiento destinado a contacto con alimentos.
- **Fácil aplicación**. Puede ser aplicado mediante técnicas habituales de recubrimiento o pintado como esprayado con una pistola comercial o por inmersión.
- Es un recubrimiento de **alta durabilidad**, manteniendo sus propiedades tras 30 ciclos de choques térmicos a 350°C y 30.000 ciclos de abrasiones. Los componentes activos no reaccionan con la superficie tratada, evitando de este modo posibles degradaciones.
- El **espesor** del recubrimiento estándar aplicado (**6-10 micras, puede variar** en función del método de aplicación y propiedades deseadas) es despreciable en comparación con las tolerancias habituales en las industrias de fabricación y transformación de productos.
- **Es posible reparar el recubrimiento en zonas dañadas** sin necesidad de eliminar los restos de recubrimiento anteriores. Si fuera necesario, puede ser eliminado mediante un pulido superficial.

#### COMPOSICIÓN

- Tecnadis METALCOAT BASE está basado en una dispersión de nanopartículas cerámicas.
- Otros componentes activos forman parte de la formulación en un porcentaje aproximado del 35-45%.
- Es un producto en base alcohólica (etanol).

## APLICACIONES

El recubrimiento Tecnadis METALCOAT BASE puede ser directamente aplicado sobre cualquier tipo de superficie metálica como acero, hierro, aluminio, cobre, bronce, latón, y aceros esmaltados; y superficies cerámicas y otros tipos de superficies.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • Color                | Incoloro     |
| • Componentes Activos  | 35 - 45% wt. |
| • Disolvente           | Etanol       |
| • Densidad             | 0,958 g/ml   |
| • Punto de Ebullición  | 78 °C        |
| • Punto de Inflamación | 9 °C         |
| • pH                   | 2 - 2,5      |

## MODO DE EMPLEO

Pasos a seguir para la aplicación del recubrimiento Tecnadis METALCOAT BASE:

1. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación. Evitar presencia de polvo o partículas sólidas de cualquier naturaleza en la misma. Se recomienda limpiar la superficie con un disolvente alcohólico antes de aplicar la capa base para eliminar los posibles restos de suciedad, grasas y aceites, agua y detergentes o productos de limpieza.
2. **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO TECNADIS METALCOAT BASE:** Se recomienda agitar el producto antes de usar para garantizar la homogeneidad del producto. No es necesaria ninguna fuerza de cizalla.
3. **DEPOSICIÓN DEL PRODUCTO TECNADIS METALCOAT BASE:** Depositar el producto sobre la superficie en una sola capa y de forma homogénea, evitando en lo posible excesos y descuelgues de producto. Rendimiento aproximado 60-90 ml/m<sup>2</sup> en función de la naturaleza, porosidad y rugosidad de la superficie.

Es mejor aplicar en menor cantidad que en exceso, ya que el producto al secarse puede blanquear y desprenderse de la superficie metálica en forma de escamas cristalinas. Si el producto escurre, secar con el aire de la pistola o una toallita para extender el producto por toda la superficie antes de que se seque (con una pasada es suficiente).

La aplicación del producto base puede llevarse a cabo mediante diferentes técnicas teniendo en cuenta la morfología, dimensiones y uso final de las piezas a tratar. Para piezas pequeñas se recomienda aplicar mediante inmersión, sumergiendo la pieza a tratar en el líquido y dejando escurrir el exceso. Para piezas de mayores dimensiones y con fácil accesibilidad será preferible una aplicación mediante pistola de aire comprimido tipo "TransTech" o pistola eléctrica tipo airless. Para aplicaciones en series industriales sería más conveniente la utilización de un brazo robotizado para el esprayado.

4. **SECADO Y SINTERIZADO DE LA CAPA METALCOAT BASE:** El proceso de curado de Tecnadis METALCOAT BASE puede ser adaptado según los requerimientos/propiedades buscadas y las posibilidades de aplicación de temperatura. Este proceso de curado, necesario para conseguir la fijación del producto sobre el sustrato, puede realizarse desde una temperatura de 170°C hasta 300°C. Para la aplicación de temperatura para el curado se pueden usar varios dispositivos térmicos en función del tamaño, forma y accesibilidad de la pieza. Los **hornos** son recomendables para piezas pequeñas y producciones industriales en serie, mientras que para aplicaciones in-situ en instalaciones existentes se podrán considerar **sistemas portátiles del tipo de pistolas o cañones térmicos**, entre otros.

Para el curado se recomienda realizar un calentamiento progresivo del material y mantener el calentamiento el máximo tiempo posible, esto teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el tiempo de curado térmico, mejor será la fijación y la estructura/matriz del recubrimiento. El tiempo estimado para el curado térmico puede variar entre los **30 y 60 minutos** dependiendo de las dimensiones de la pieza a curar y del sistema térmico utilizado.

Importante: Hay que evitar el contacto directo con el foco de calor o con soportes calientes, ya que un choque térmico fuerte puede hacer que el producto se seque muy rápido y empiece a blanquear o escamarse.

## PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y las etiquetas del envase para un uso seguro y para obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material están disponibles y se suministran por TECNAN S. L.

## VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Almacenar bien cerrado en el envase hermético original a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C.

Evitar exposición directa a luz solar, y mantener alejado de calor/ y de llamas vivas y evitar que se congele.

El material puede decantarse ligeramente con el tiempo por lo que se recomienda una agitación adecuada antes de su uso tras períodos de almacenamiento.

El recubrimiento Tecnadis METALCOAT BASE tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de fabricación.

## LIMITACIONES

Se recomienda realizar un test inicial de aplicación sobre un área pequeña del material a tratar para verificar la correcta aplicación del producto.

Para lograr una mayor efectividad, se recomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5 y 30°C.

Este producto no es adecuado para uso médico o farmacéutico.

### **Información sobre garantía limitada. - Sírvase leerla con atención**

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada correctamente, verificando en test preliminares, que el producto es idóneo para el uso al que está destinado. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir cualquier patente en particular. La única garantía de TECNAN S. L. es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta de vigentes en el momento de la expedición. La única alternativa por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado. TECNAN S. L. niega específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para una finalidad o comercialización determinada. TECNAN S. L. declina responsabilidades por cualquier daño ocasionado accidentalmente.